

# PATINA

CERA SINTETICA DECORATIVA DA INTERNI A BASE ACQUOSA PER FINITURE DECORATIVE MINERALI A BASE CALCE

Serie 319

## DESCRIZIONE

PATINA è una cera decorativa da interni a base acquosa per il trattamento di finiture decorative minerali a base calce. L'utilizzo di PATINA permette di ottenere superfici con un alto grado di lucentezza. Disponibile in differenti tonalità, tenuemente perlescenti, dona un ulteriore elemento decorativo. Risulta di facile stesura, rapida in essiccazione, idonea per lucidatura manuale o meccanica. PATINA conferisce alle superfici una leggera idrorepellenza superficiale.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

-Finiture decorative di natura minerale

Valutare la perlescenza più adatta alla tipologia di prodotto da decorare.

La stesura su superfici particolarmente opache ne cambia l'aspetto estetico.

Per la pulizia delle superfici utilizzare un panno asciutto in tessuto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: compound di cere polietileniche e paraffiniche in emulsione

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Neutra:  $1,01 \pm 0,05$  g/ml

Oro, argento, bronzo:  $1,02 \pm 0,05$  g/ml

-Viscosità di confezionamento: pasta tixotropica

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

Applicare PATINA su finiture decorative minerali a base calce. Le superfici devono risultare compatte, prive di incoerenze, asciutte.

Attendere almeno 24 ore per finiture a basso spessore e almeno 48 ore nel caso di marmorini o similari dall'applicazione ultimo strato di decorativo minerale prima di procedere alla decorazione con PATINA.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min.  $+8$  °C / Max.  $+35$  °C

Umidità relativa dell'ambiente:  $<75\%$

Temperatura del supporto: Min.  $+5$  °C / Max.  $+35$  °C

Umidità del supporto:  $<10\%$

- Attrezzi: frattazzo in acciaio e panno in lana o tessuto

- Diluizione: pronto all'uso

- Nr strati: 1

- Modalità applicative:

Stendere uno strato sottile di PATINA utilizzando un panno. In presenza di superfici molto planari è possibile utilizzare una spatola in acciaio inox.

Quando la superficie decorata con PATINA risulta asciutta al tatto procedere alla lucidatura con un panno.

Le superfici possono essere lucidate sia manualmente sia con l'ausilio di una levigatrice roto orbitale munita di apposita cuffia in lana.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: E' fortemente influenzata dal tipo di finitura da ricoprire. Per superfici lisce mediamente assorbenti si ricoprono 20 mq/l

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Per la manutenzione e la pulizia delle superfici trattate con PATINA utilizzare un panno asciutto in tessuto.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore neutra (0001) e nelle versioni argento (0070), bronzo (0150) e oro (0190).

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione:  $+30$ °C

Temperatura minima di conservazione:  $+5$ °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006).

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Cera decorativa da interni a base acquosa per il trattamento di finiture decorative minerali a base calce. Permette di ottenere superfici con un alto grado di lucentezza. Stendere in un unico strato sottile e procedere alla lucidatura, manuale con panno o con levigatrice roto orbitale munita di apposita cuffia in lana.

Resa: 20 mq/l in funzione dell'assorbimento della finitura.

PATINA non ha funzione idrorepellente e crea una blanda protezione all'acqua.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*