

# STUCCOFACILE

STUCCO IN PASTA A BASE DI MICROSFERE RAPIDO ED ULTRALEGGERO

cod. 9560019

## DESCRIZIONE

STUCCOFACILE è uno stucco pronto in pasta per esterni ed interni a base di microsfere cave in vetro, per applicazioni su supporti murali e legno. Facile da applicare, rapido in essiccazione, consente di realizzare grossi spessori senza ritiri e screpolature. Non ingiallisce, aderisce perfettamente a qualsiasi superficie ed è presto sovraverniciabile con pitture sintetiche in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per la stuccatura dei fori lasciati dai ponteggi.

Nelle applicazioni all'esterno, le stuccature eseguite devono essere sovraverniciate con almeno due strati di idropittura.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in gesso, quali pannelli, elementi divisorii, tramezze.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

STUCCOFACILE è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa
  - Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $0,35 \pm 0,05$  kg/l
  - Aspetto: pasta bianca
  - Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile a seconda dello spessore applicato; lo spessore di 1 cm di stucco applicato è sovraverniciabile dopo 30 min.
- SOVRAVERNICIATURA: con idropitture e tutti gli smalti idrodiluibili.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando oppure utilizzando una idropulitrice.
- Applicare STUCCOFACILE con il frattazzo, mediante rasate successive, per ottenere la lisciatura della superficie, oppure con una spatola, per riempire crepe ed avvallamenti.
- Procedere all'applicazione del fissativo, scegliendolo in base al tipo di pittura utilizzata per il sistema di finitura.

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con STUCCOFACILE.
- Procedere al sistema di verniciatura.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umidità relativa dell'ambiente: <75%  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umidità del supporto: <10%
- Il prodotto è applicabile con spatola in acciaio.
- Prodotto pronto all'uso.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: fortemente variabile a seconda del tipo di supporto. Realizzando uno spessore di 1 mm, si ottiene una resa di 1 mq/l. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

- Temperatura massima di conservazione: +30 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Stucco rapido ed ultraleggero per muro e legno  
Applicazione, su fondo già predisposto, di stucco STUCCOFACILE cod. 9560019, a base di copolimero vinilversatico in emulsione acquosa, per livellare le

# STUCCOFACILE

STUCCO IN PASTA A BASE DI MICROSFERE RAPIDO ED ULTRALEGGERO

cod. 9560019

superfici murali o in legno, all'esterno ed all'interno.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*